

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 ラーチ Larch

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル100%				

染色堅牢度 (級)																							
色名	耐光 JIS L 0842 ※1	摩擦		汗				色名	耐光 JIS L 0842 ※1	摩擦		汗				色名	耐光 JIS L 0842 ※1	摩擦		汗			
		JIS L 0849 II型 30回/分 100往復		JIS L 0848						JIS L 0849 II型 30回/分 100往復		JIS L 0848						JIS L 0849 II型 30回/分 100往復		JIS L 0848			
		乾燥	湿潤	酸		アルカリ				乾燥	湿潤	酸		アルカリ				乾燥	湿潤	酸		アルカリ	
				変退色	汚染 縮/絹	変退色	汚染 縮/絹					変退色	汚染 縮/絹	変退色	汚染 縮/絹					変退色	汚染 縮/絹	変退色	汚染 縮/絹
LGR	4	5	5	5	5	5	5																
GR	4-5	5	5	5	5	5	5																
DGR	4-5	5	5	5	5	5	5																
B	4-5	5	5	5	4-5	5	4-5																
Y	4-5	5	5	5	5	5	5																
LV	4	5	5	5	5	5	5																

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ				ピリング(級)	スナッグ(級)			寸法変化率 (%)				布目曲がり (%)			
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジユラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3			JIS L 1096 E法 (マーチン デル法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 織物:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)	JIS L 0217 103法			JIS L 1930 C4M法 吊干し		JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
1410	1390	97.0	85.7	75.2	70.9	78.8	78.8	1.0	0.9	398①	365①			A	B	B	66000		660	5	4.5	5	4			0.0	0.0	0.0	0.0

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法 (グラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法 (テーパー形法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 ラーチ Larch

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル100%				

染色堅牢度 (級)																																
色名	洗濯				ドライクリーニング																											
	JIS L 0844				JIS L 0860																											
	A法 A-2号		B-1法		A法 A-2号		B-1法																									
	変退色	汚染	変退色	汚染	変退色	汚染	変退色	汚染																								
LGR	5	5	5	5																												
GR	5	5	5	5																												
DGR	5	5	5	5																												
B	5	5	5	5																												
Y	5	5	5	5																												
LV	5	5	5	5																												

10%モジュラス (%)																												
※※																												
タテ	ヨコ																											
365	288																											

※※ 200mm/minの速度で引張り15mm (10%) を引張った時の荷重