

株式会社 森傳  
生地品質検査報告書

商品名 **アネルカ** Anelka

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル100%				

染色堅牢度 (級)

色名	耐光		摩擦		汗				色名	耐光		摩擦		汗				色名	耐光		摩擦		汗				
	JIS L 0842		JIS L 0849 II型		JIS L 0848					JIS L 0842		JIS L 0849 II型		JIS L 0848					JIS L 0842		JIS L 0849 II型		JIS L 0848				
	30回/分		100往復		酸		アルカリ			30回/分		100往復		酸		アルカリ			30回/分		100往復		酸		アルカリ		
	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/ナイロン	変退色	汚染 綿/ナイロン	※1		乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/ナイロン	変退色	汚染 綿/ナイロン	※1	乾燥		湿潤	変退色	汚染 綿/ナイロン	変退色	汚染 綿/ナイロン	※1	乾燥	湿潤	変退色
W	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	BE	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	R	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5				
I	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	CM	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	P	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5				
CA	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	PI	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	MH	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5				
GR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	LB	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	BL	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5				
Y	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	DB	3	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	AS	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5				
YG	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	DBR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5												
MS	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	CGR	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5												
G	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	OR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5												

引張強さ (N)	伸び率 (%)	引裂強さ (N)		滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)		摩擦強さ				ピリング(級)	スナッグ(級)		寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)							
															洗濯			ドライ										
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)	JIS L 1096 A法 (ストリップ法)	JIS L 1096 A法 (シングルタンク法)	JIS L 1096 D法 (ベンジユラム法)	JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)	JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2		JIS L 1096 C法 ※3			JIS L 1096 E法 (マーチン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)	JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 繊維:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回	JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)	JIS L 0217 103法 吊干し		JIS L 1930 C4M法		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096							
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ					
527	568	/	/	74.0	78.0	/	/	361②	466①	/	/	A	B	/	/	9万	/	/	4.5 ※4	/	/	-1.1	-1.4	/	/	+0.2	-0.3	/

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法 (グラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法 (テーパ形法) 摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

※4 モールの花糸脱落あり

株式会社 森傳  
生地品質検査報告書

商品名 **アネルカ** Anelka

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル100%				

染色堅牢度 (級)

色名	ドライクリーニング		洗濯		水		耐光	摩擦															
	JIS L 0860 A-1法		JIS L 0844 A法 A-2号		JIS L 0846		ISO 105-B02	ISO 105-X12															
	変退色	汚染	変退色	汚染	変退色	汚染		乾	湿														
DBR	5	5	5	4-5	/	/	/	/	/														
W	/	/	/	/	5	5	/	/	/														
CGR	/	/	/	/	5	4-5	/	/	/														
MS	/	/	/	/	/	/	4以上	4-5	4-5														
R	/	/	/	/	/	/	4以上	4-5	4-5														
DB	/	/	/	/	/	/	4以上	4-5	4-5														

引張強さ (N)		伸び率 (%)		ピリング (級)			摩擦強さ (回)	縫目滑脱 (mm)															
JIS L 1096 B法 (グラフ法)		JIS L 1096 B法 (グラフ法)		ISO 12945-2			ISO 12947-2 押圧荷重: 12kPa	ISO 13936-2:2004 荷重: 120N															
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	2000回	5000回	7000回	タテ	ヨコ															
541	671	33.5	29.5	4.5	4.5	4.5	60000以上	2.6	3.5														