

株式会社 森傳  
生地品質検査報告書

商品名 **ルーチェ** Luce

種類	織物	巾	145 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル100%				

染色堅牢度 (級)																							
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
		JIS L 0849 II 型		JIS L 0848						JIS L 0849 II 型		JIS L 0848						JIS L 0849 II 型		JIS L 0848			
		30回/分	100往復	酸		アルカリ				30回/分	100往復	酸		アルカリ				30回/分	100往復	酸		アルカリ	
		※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色			汚染 綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹			変退色	汚染 綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色
AQ	5	5	5	/	/	/	/																
BK	5	5	4-5	/	/	/	/																
I	5	5	5	/	/	/	/																
LM	5	5	4-5	/	/	/	/																
LV	5	5	5	/	/	/	/																

引張強さ (N)	伸び率 (%)	引裂強さ (N)		滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ				ピリン グ(級)	スナッグ(級)		寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)						
																	洗濯			ドライ									
																	JIS L 1096 A法 (ストリップ法)	JIS L 1096 A法 (ストリップ法)	JIS L 1096 A法 (シングルタンク法)	JIS L 1096 D法 (ベンジユラム法)	JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)	JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2		JIS L 1096 C法 ※3		JIS L 1096 E法 (マーチン デル法)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)	JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機)	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
2140	2250	26.7	42.3	206.1	99.3	/	/	/	/	379	384	/	/	A	/	/	6万	/	/	3	/	/	-0.5	-0.8	-0.5	-0.7	-0.5	-0.5	/

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法 (グラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法 (テーパー形法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分