

株式会社 森傳  
生地品質検査報告書

商品名 **ルシード** Lucido

種類	PVC	巾	124 cm	巻数	30 m乱
裏地	メリヤス				

染色堅牢度 (級)

色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦
	JIS L 0842 ※1	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11 ※2	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2
BE	4-5	5	5	I	4	5	5																
MC	4-5			LGR	4	5	5																
SEP	5																						
DBR																							

引張試験 (N)		伸び率 (%)		引裂試験 (N)		剥離試験 (N)		不粘着試験	耐寒試験		縫目強さ(N)		摩耗強さ(級)	耐アルコール	耐次亜塩素酸	抗菌性	防炎性能試験					10%モジュラス (N)		
JIS K 6772 7.4		JIS K 6772 7.4		JIS K 6772 7.5		JIS K 6772 7.6		JIS K 6772 7.8 70°C×24H	JIS K 6772 7.9 試験温度：-10°C		JIS L 1093 A-1法 (グラフ法)		JIS L 1096 C法 (テーパ形法)		社内規定に基づく	社内規定に基づく	JIS Z 2801	45°Cエアームックスバーナー金網法 炭化長 (cm)					タテ ヨコ	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	500回	1000回	1	2				3	最大	平均				
308 (320)	104 (117)	32 (32)	187 (201)	37 (37.2)	36 (38.2)	20.4 (17.8)	18.7 (18.5)	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし									

※1 JIS L 0842 第3露光法 63±3°C 100H グレースケール(JIS K 6772に準拠)

※2 JIS K 6772(63±3°C 100H グレースケール)に基づき96Hで試験