

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 カノア Canoa

| | | | | | |
|----|------------|---|--------|----|-------|
| 種類 | 織物 | 巾 | 137 cm | 巻数 | 50 m乱 |
| 組成 | ポリエステル100% | | | | |

染色堅牢度 (級)

| 色名 | 耐光 | | | 摩擦 | | | 汗 | | | | 色名 | 耐光 | | | 摩擦 | | | 汗 | | | | 色名 | 耐光 | | | 摩擦 | | | 汗 | | | |
|-----|------------|------|-----|-------------------------------|-----------|------|------------|------|-----|------|-----|------------|-----------|-----|-------------------------------|----|------|------------|------|-----------|------|----|------------|------|---|-------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|--|--|
| | JIS L 0842 | | | JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 | | | JIS L 0848 | | | | | JIS L 0842 | | | JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 | | | JIS L 0848 | | | | | JIS L 0842 | | | JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 | | | JIS L 0848 | | | |
| | 乾燥 | | 湿潤 | 変退色 | 汚染 綿/絹 | 変退色 | 汚染 綿/絹 | 乾燥 | | 湿潤 | | 変退色 | 汚染 綿/絹 | 変退色 | 汚染 綿/絹 | 乾燥 | | 湿潤 | 変退色 | 汚染 綿/絹 | 変退色 | | 汚染 綿/絹 | 乾燥 | | 湿潤 | 変退色 | 汚染 綿/絹 | 変退色 | 汚染 綿/絹 | | |
| | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | 酸 | アルカリ | | |
| W | 4以上 | 5 | 4-5 | / | / | / | / | PL | 4以上 | 4-5 | 4-5 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRG | 4以上 | 5 | 4-5 | / | / | / | / | BK | 4以上 | 4-5 | 4-5 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BE | 4以上 | 4-5 | 4-5 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LR | 4以上 | 4-5 | 4-5 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MS | 4以上 | 4-5 | 4-5 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OR | 4以上 | 4-5 | 4-5 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BR | 4以上 | 3-4 | 3-4 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | 4以上 | 4 | 4 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 引張強さ (N) | 伸び率 (%) | 引裂強さ (N) | | | | 滑脱抵抗力 (mm) | 縫目強さ (N) | | | | 摩擦強さ | | | | ピリング(級) | スナッグ(級) | | | 寸法変化率 (%) | | | | | | 布目曲がり (%) | | |
|----------|---------|------------------------|------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|----|--------------------------|------|-----------------------------|----|---------------------------|----|---------|--------------------------------|---------------------------|----|---------------------------|---------------------|----|-----------------|------|---------------------|-----------|------|------|
| | | JIS L 1096 A法 (ストリップ法) | | JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法) | | | JIS L 1096 A法 (クラブ法) ※2 | | JIS L 1096 C法 (テーバ形法) ※3 | | JIS L 1096 E法 (マーチンデル法) (回) | | JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回) | | | JIS L 1076 A法 (ICI形試験機) 織物:10H | JIS L 1058 A法 (メース法) 100回 | | JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機) | JIS L 0217 103法 吊干し | | JIS L 1930 C4M法 | | JIS L 1096 J-2法 平干し | | | |
| タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ |
| 1100 | 975 | 31.6 | 22.2 | 228.5以上※4 | 278.8以上※5 | / | / | / | / | 330① | 320① | B | / | / | 10万以上 | 643 | / | 4 | / | / | / | -0.8 | -0.5 | / | / | -0.3 | -0.5 |

※2 JIS L 1093 A法 (クラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法 (テーバ形法) 摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

※4 滑脱が生じたため、規定の試料幅切断せず

※5 引裂方向に対して直角に切断

