

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 **ガルボ** Garbo

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル100%				

染色堅牢度 (級)																																
色名	耐光			摩擦			汗				色名	耐光			摩擦			汗				色名	耐光			摩擦			汗			
	JIS L 0842			JIS L 0849 II型 30回/分 100往復			JIS L 0848					JIS L 0842			JIS L 0849 II型 30回/分 100往復			JIS L 0848					JIS L 0842			JIS L 0849 II型 30回/分 100往復			JIS L 0848			
	乾燥		湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹	※1		乾燥		湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹	乾燥		湿潤	変退色	汚染 綿/絹		変退色	汚染 綿/絹	乾燥		湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹	
	DBR	4以上	4-5	4-5	/	/	/	/	CM	5以上		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
TR	4以上	4-5	4-5	/	/	/	/																									
AQ	4以上	4-5	4-5	/	/	/	/																									
B	4以上	4-5	4-5	/	/	/	/																									
G	4以上	4-5	4-5	/	/	/	/																									
CM	4以上	4-5(5)	4-5(5)	/	/	/	/																									

引張強さ (N)	伸び率 (%)	引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)	縫目強さ (N)				摩擦強さ				ピリング(級)	スナッグ(級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)
		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法)			JIS L 1093 A法 (クラブ法) ※2		JIS L 1096 C法 ※3 (テーバ形法) (級)		JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI形試験機) 繊維10H			JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)		洗濯			ドライ		
525	889	88	95.3	62.7以上 ※4	62.7以上 ※4	/	/	322.5	410①	A	/	10万以上	1965	/	4.5	/	/	-0.5	-1.0	/	/	-1.8	-1.3	/	

※1 JIS L 0842 第3露光法 63°C 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法 (クラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法 (テーバ形法) 摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

※4 切れ残り有り

