

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 **ポルト** Porto

| | | | | | |
|----|--------------------------|---|--------|----|-------|
| 種類 | 織物 | 巾 | 135 cm | 巻数 | 50 m乱 |
| 組成 | ポリエステル100% (再生ポリエステル51%) | | | | |

| 染色堅牢度 (級) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|-------------------------------|----|------------|--------------|---------|--------------|-----|------------|-----|-------------------------------|----|------------|--------------|-----|--------------|----|------------|---|-------------------------------|----|------------|--------------|-----|--------------|
| 色名 | 耐光 | | 摩擦 | | 汗 | | | | 色名 | 耐光 | | 摩擦 | | 汗 | | | | 色名 | 耐光 | | 摩擦 | | 汗 | | | |
| | JIS L 0842 | | JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 | | JIS L 0848 | | | | | JIS L 0842 | | JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 | | JIS L 0848 | | | | | JIS L 0842 | | JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 | | JIS L 0848 | | | |
| | ※1 | | 乾燥 | 湿潤 | 変退色 | 汚染 綿/ナイロン | 変退色 | 汚染 綿/ナイロン | | ※1 | | 乾燥 | 湿潤 | 変退色 | 汚染 綿/ナイロン | 変退色 | 汚染 綿/ナイロン | | ※1 | | 乾燥 | 湿潤 | 変退色 | 汚染 綿/ナイロン | 変退色 | 汚染 綿/ナイロン |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #8 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5/4-5 | 5 | 4-5/4-5 | #5 | 4-5 | / | / | / | / | / | / | #61 | 4-5 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| #20 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5/4-5 | 5 | 4-5/4-5 | #6 | 5 | 4-5 | 4-5 | / | / | / | / | | | | | | | | | | | |
| #21 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5/4-5 | 5 | 4-5/4-5 | #14 | 4-5 | / | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | |
| #53 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5/4-5 | 5 | 4-5/4-5 | #18 | 4-5 | / | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | |
| #67 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5/4-5 | 5 | 4-5/4-5 | #29 | 5 | / | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | |
| #68 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5/4-5 | 5 | 4-5/4-5 | #44 | 4-5 | / | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | |
| #71 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5/4-5 | 5 | 4-5/4-5 | #52 | 4-5 | / | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #54 | 4-5 | / | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | | |

| 引張強さ (N) | 伸び率 (%) | 引裂強さ (N) | | 滑脱抵抗力 (mm) | 縫目強さ (N) | | 摩擦強さ | | | ピリング(級) | スナッグ(級) | | 寸法変化率 (%) | | | | | | 布目曲がり (%) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|-------|----------------------------------|----|----|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-----------------|---------------------------|-----------|------------|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 洗濯 | | | ドライ | | | | | | | | | | | | | | |
| JIS L 1096 A法 (ストリップ法) | JIS L 1096 A法 (ストリップ法) | JIS L 1096 A法 (シングルタング法) | JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法) | JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法) | JIS L 1093 A法 (クラブ法) ※2 ピッチ 3-4mm ピッチ 4mm | | JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級) | | | JIS L 1096 E法 (マーチン デル法) (回) | JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回) | JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 繊維10H | JIS L 1058 A法 (メース法) 100回 | JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機) | JIS L 0217 103法 平干し | | JIS L 1930 C4M法 | JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥 | | JIS L 1096 | | | | | | | | | | |
| タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | | | | | | | |
| 1770 | 1390 | 75.5 | 85.5 | 122.8 | 120.7 | 108以上 | 99.4以上※4 | / | / | 392① | 356① | / | / | / | A | B | 8万 | / | / | 5 | / | / | 5 | 0.0 | 0.0 | / | / | 0.0 | -0.5 | / |

※1 JIS L 0842 第3露光法 63°C 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法 (クラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法 (テーパー形法) 摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

※4 切れ残りあり

