

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 モントレー Monterey

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	コットン39.5% ポリエステル39.5% レーヨン18% 麻3%				

染色堅牢度 (級)																																			
色名	耐光			摩擦			汗				色名	耐光			摩擦			汗				色名	耐光			摩擦			汗						
	JIS L 0842			JIS L 0849 II型 30回/分 100往復			JIS L 0848					JIS L 0842			JIS L 0849 II型 30回/分 100往復			JIS L 0848					JIS L 0842			JIS L 0849 II型 30回/分 100往復			JIS L 0848						
	乾燥		湿潤	変退色		汚染 綿/絹	アルカリ		変退色			汚染 綿/絹	乾燥		湿潤	変退色		汚染 綿/絹	アルカリ		変退色		汚染 綿/絹	乾燥		湿潤	変退色		汚染 綿/絹	アルカリ		変退色		汚染 綿/絹	
	※1		※1		※1		※1		※1			※1		※1		※1		※1		※1			※1		※1		※1		※1		※1		※1		
BR	4	5	3	/	/	/	/	/	/	/	BR	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
LBR	4以上	5	3-4	/	/	/	/	/	/	/	LBR	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
CGR	4	4-5	3	/	/	/	/	/	/	/	CGR	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
SGR	4以上	5	3-4	/	/	/	/	/	/	/	SGR	4-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
W	4以上	5	3-4	/	/	/	/	/	/	/	W	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ				ピリング(級)	スナッグ(級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)				
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジユラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (クラブ法) ※2 ピッチ 3-4mm ピッチ 4mm				JIS L 1096 C法 ※3 (テーバ形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デル法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機) 織物:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試 験機)	JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法		JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥		JIS L 1096		
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
675	569	29.5	18.0	40.2	76.5	/	/	/	/	363①	412①	/	/	A	/	/	8万	/	/	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-1.5	-0.5

※1 JIS L 0842 第3露光法 63°C 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法 (クラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法 (テーバ形法) 摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

