

株式会社 森傳  
生地品質検査報告書

商品名 ソレイユ Soleil

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル100%				

染色堅牢度 (級)																							
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
		JIS L 0849 II型		JIS L 0848						JIS L 0849 II型		JIS L 0848						JIS L 0849 II型		JIS L 0848			
		30回/分	100往復	酸		アルカリ				30回/分	100往復	酸		アルカリ				30回/分	100往復	酸		アルカリ	
		乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹			乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹			乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹
LB	4以上	4-5	4-5	/	/	/	/																
LY	4以上	5	4-5	/	/	/	/																
BE	4以上	4-5	4-5	/	/	/	/																
NV	4	4-5	4-5	/	/	/	/																
COR	4以上	4-5	4-5	/	/	/	/																
GR	4以上	4-5	4-5	/	/	/	/																

引張強さ (N)	伸び率 (%)	引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ				ピリン グ(級)	スナッグ(級)		寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)		
		JIS L 1096 A法		JIS L 1096 D法		JIS L 1096 B法		JIS L 1093 A法		JIS L 1096 C法		JIS L 1096 E法	JIS L 1096 A-1法		JIS L 1076 A法		JIS L 1058 A法		JIS L 1058 D-1法		JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法			JIS L 1096 J-2法	
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ
939	2440	/	/	75.0	178以上 ※4	/	/	377①	294①	/	/	B	/	/	10万以上	/	/	5	/	/	-1.5	-1.0	/	/	-1.0	-0.3	/

※2 JIS L 1093 A法 (グラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法 (テーパ形法) 摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

※4 引裂方向に対して直角に切断

