

商品名 ソロモン Solomon

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル92% アクリル4% コットン4%				

[illegible]

引張強さ（N）		伸び率（%）		引裂強さ（N）				滑脱抵抗力（mm）		縫目強さ（N）				摩耗強さ						ピリン グ(級)	スナッグ(級)			寸法変化率（%）						布目曲がり（%）		
																								洗濯				ドライ				
JIS L 1096 A法 （ストリップ法）		JIS L 1096 A法 （ストリップ法）		JIS L 1096 A法 （シングルタング法）		JIS L 1096 D法 （ベンジュラム法）		JIS L 1096 B法 （縫目滑脱法）		JIS L 1093 A法（グラフ法）※2				JIS L 1096 C法 ※3 （テーパー形法）（級）			JIS L 1096 E法 （マーチン デール法） （回）		JIS L 1096 A-1法 （平面法）（回）		JIS L 1076 A法（ICI 形試験機） 織物:10H	JIS L 1058 A法 （メース法）100回		JIS L 1058 D-1法 （ICI形試験機）	JIS L Q217 103法		JIS L 1930 C4M法		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cw-Cp400	研磨紙 Cw-Cp600		タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
1526	1744	41.5	18.0	124	194					373①	270①				B		9万			4.5 ※4	4.5	4							-0.8	-0.7	0.9	

※4 外観変化や目立つ(毛羽立ち)

商品名 ソロモン Solomon

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル92% アクリル4% コットン4%				

[illegible][illegible]