

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 RINGO-TEX BIO PVC

種類	PVC	巾	120 cm	巻数	30 m乱	総厚	0.8 mm
裏地	織物 タテ:ポリエステル65% レーヨン35% ヨコ:レーヨン100%						

染色堅牢度 (級)

色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦
	JIS K 6772 7.11 ※1	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2 ※2		JIS K 6772 7.11	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2
BE	4-5	4-5	4-5																
GRG	4	4-5	4-5																
BR	4-5	4-5	4-5																
DBR	4	4-5	4-5																
BK	4-5	4-5	4-5																

引張試験 (N)		伸び率 (%)		引裂試験 (N)		剥離試験 (N)		不粘着試験		耐寒試験		縫目強さ(N)		摩擦強さ(級)		耐アルコール		耐次亜塩素酸	
JIS K 6772 7.4		JIS K 6772 7.4		JIS K 6772 7.5		JIS K 6772 7.6		JIS K 6772 7.8		JIS K 6772 7.9 試験温度: -10°C		JIS L 1093 A-1法 (グラフ法) ※3		JIS L 1096 C法 (テーパー形法) ※4		社内規定に基づく		社内規定に基づく	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	500回	1000回				
546	210	20	45	21.1	48.6	20.4	16.6	被膜面に損傷等の異常なし	ひびや割れは認められない	ひびや割れは認められない	334①	311②	A	A	異常なし	異常なし			

※1 JIS L 0842 第3露光法 63±3°C 100H グレースケール(JIS K 6772に準拠)

※2 人工汗液使用

※3 JIS L 1093 A-1法 (グラフ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 ピッチ4mm 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※4 JIS L 1096 C法 (テーパー形法) 摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分