

商品名 リループ° Reloop

種類	織物	巾	137	cm	巻数	30	m乱	
組成	コットン100%(コットンUSA58%)							

[illegible]

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ				ピリン グ(級)	スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)				
																						洗濯				ドライ						
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーバ形法) (級)		JIS L 1096 E法 (マーチン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機) 繊維物:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試 験機)	JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法 吊干し		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096			
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回		1000回	研磨紙 Cw-CP400		研磨紙 Cw-CP600	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ
642	541	36.2	40.3	63.3	62.3以上※4					478①	321②				B		60000 ※5			3※6										-1.0	-0.7	

※6 ピルの脱落あり